FICHA TÉCNICA

ADQ

BLOQUE



DESCRIPCIÓN

UN BLOQUE DE CONCRETO ES UN MAMPUESTO PREFABRICADO, ELABORADO CON HORMIGONES FINOS O MORTERO DE CEMENTO, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PAREDES. LOS BLOQUES SE FABRICAN VERTIENDO UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA Y AGREGADOS PÉTREOS EN MOLDES METÁLICOS, EN DONDE SUFREN UN PROCESO DE VIBRO COMPACTACIÓN. ES HABITUAL EL USO DE ADITIVOS DE LA MEZCLA PARA MODIFICAR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA.

PRESENTACIONES

LOS BLOQUES TIENEN FORMA PRISMÁTICA CON DIMENSIONES NORMALIZADAS Y SUELEN SER ESENCIALMENTE HUECOS. SUS DIMENSIONES HABITUALES EN CENTÍMETROS SON 9 x 19 x 39cm, 14 x 19 x 39cm, 19 x 19 x 39cm.

FORTALEZAS ADQ

1. CONTROL DE MATERIA PRIMA PARA ASEGURAR UN EXCELENTE PROCESO DE PRODUCCIÓN.
2. MAQUINARIA INDUSTRIAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA QGM | ZENITH
3. MOLDES DE ACERO PARA ASEGURAR MEDIDAS EXACTAS, RESPETANDO LA TOLERANCIA Y LA NORMATIVA INEN.
4. UTILIZACIÓN DE CEMENTO PREMIUM BAJA PUCELANA.
5. PRODUCTO PALETIZADO, MAYOR CANTIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA VIAJE.
6. CONTROL DE CALIDAD EN CADA LOTE DE PRODUCCIÓN.

FICHA TÉCNICA

ADQ

BLOQUE

BLOQUE INDUSTRIAL DE 9



ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	39 CM
ANCHO:	19 CM
ESPESOR:	9 CM
RESISTENCIA PROMEDIO:	4 MPa
UNIDADES M2:	12,5 und x m2
PESO PROMEDIO:	8,5 KG

COLORES DISPONIBLES

GRIS

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS

FICHA TÉCNICA

ADQ

BLOQUE

BLOQUE INDUSTRIAL DE 14





ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	39 CM
ANCHO:	19 CM
ESPESOR:	14 CM
RESISTENCIA PROMEDIO:	4 MPa
UNIDADES M2:	12,5 und x m2
PESO PROMEDIO:	12 KG

COLORES DISPONIBLES

GRIS

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS

FICHA TÉCNICA

ADQ

BLOQUE

BLOQUE INDUSTRIAL DE 19





ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS

LARGO:	39 CM
ANCHO:	19 CM
ESPESOR:	19 CM
RESISTENCIA PROMEDIO:	4 MPa
UNIDADES M2:	12,5 und x m2
PESO PROMEDIO:	16 KG

COLORES DISPONIBLES

GRIS

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS